



## BORI lak lazura

### PODROČJE UPORABE

Za končno zaščito in dekoracijo lesa v notranjih prostorih in na prostem: okna, vrata, rolete, polkna, ograje, opaži in obloge, brunarice, vrtno hiše, vrtno pohištvo...

### LASTNOSTI

- **30 % dolgotrajnejša zaščita lesa pred zunanjimi vplivi**
- bogat, svilen sijajni premazni film
- vsebnost voska, ki poveča vodoodbojnost premaza
- zaščita lesa pred zunanjimi vplivi
- dimenzijska stabilnost lesa
- elastičnost - zaščitni film ne poka in se ne lušči
- enostavno nanašanje

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	alkidno vezivo, topilo, transparentni mikro pigmenti, voski
BARVNI TONI	brezbarvna, 11 standardnih nians
TONIRANJE	medsebojno mešanje standardnih nians, <b>HGMIX</b>
SIJAJ	svileni sijaj
GOSTOTA	0,91 g/ml
REDČENJE	<b>pripravljen za uporabo</b>
EU VOC kategorija in meje	IIA(e), 400 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 400g/l
EMBALAŽNE ENOTE	standardne nianse: 0,75 l, 2,5 l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO	
NAČINI NANAŠANJA	čopič, valjček
POGOJI DELA	temperatura barve, zraka in objekta minimalno +5°C
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	suh na oprijem 7 ur, naslednji sloj po 24 urah Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.
IZDATNOST	Teoretično: pri enkratnem nanosu 16 - 20 m <sup>2</sup> z 1 l. Praktična poraba je odvisna od obdelanosti in vrste lesa ter načina nanašanja.
ČIŠČENJE ORODJA	<b>TESSAROL redčilo</b>

### PRIPRAVA PODLAGE

#### Nov les

Vlažnost pri iglavcih ne sme presegati 15%, pri listavcih pa 12%.

Suho podlago obrusimo in očistimo ter z **NITRO redčilom** odstranimo voske, smole in maščobe.

#### Obnova starih premazov

Nepoškodovane premaze očistimo in obrusimo, poškodovane pa popolnoma odstranimo.



## PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA		PRIPRAVA PODLAGE	IMPREGNACIJA		KONČNI PREMAZ
NOV LES	zunaj	brušenje, odstranjevanje nečistoč	1x <b>BORI impregnacija z biocidom W</b>	/	2x <b>BORI lak lazura</b>
	zunaj - zelo izpostavljen les		1x <b>BORI impregnacija z biocidom W</b>	1x <b>BORI tankoslojna lazura</b>	2x <b>BORI lak lazura</b>
	zunaj - malo izpostavljen les		/	1x <b>BORI tankoslojna lazura</b>	2x <b>BORI lak lazura</b>
	znotraj		/	1x <b>BORI tankoslojna lazura</b>	1 - 2x <b>BORI lak lazura</b>
	znotraj - vlažni prostori		1x <b>BORI impregnacija z biocidom W</b>	/	1 - 2x <b>BORI lak lazura</b>
STARI PREMAZI	zunaj	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	/	pri zelo poškodovanih premazih 1x <b>BORI tankoslojna lazura</b>	1 - 2x <b>BORI lak lazura</b>
	znotraj		/	/	1 - 2x <b>BORI lak lazura</b>

## OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Pred uporabo je potrebno barvo temeljito premešati.
- Pri obnavljanju starih premazov izberemo svetlejšo nianso od prvotno uporabljene ali pa prvotno nianso mešamo z brezbarvno. Število slojev vpliva na nianso - vsak dodatni sloj potemni nianso.
- Zaradi velikega vpliva vrste lesa na končno nianso, priporočamo preizkus na manjšem delu.
- Svetli toni prepuščajo veliko ultravijoličnih žarkov, ki razgradijo lignin v lesu, zato pri brezbarvni zaščiti lesa na prostem priporočamo uporabo **BORI lak lazura UV extra**.