



## SPEKTRA Classic Plus

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Falak és mennyezetek díszítésére és védelmére.

Mindenfajta ásványi vakolat, cement, cementkötésű faforgácslapok, beton, gipszkarton lapok, üvegszálás tapéták, dombortapéták és régi bevonatok festésére alkalmas.

### TULAJDONSÁGOK

- könnyen használható, nagymértékben páraátjárható, száraz törlésnek ellenáll
- extra matt
- több ezer pasztell árnyalat – HGMIX

<b>MUSZAKI ADATOK</b>	
ÖSSZETÉTEL	kopolimer diszperzió, festék, töltőanyagok és különleges adalékanyagok
SZÍNÁRNYALATOK	fehér
<b>SZÍNEZÉS</b>	vízalapú festékekhez használható színezőpasztákkal, legfeljebb 3%-ig, valamint színezésre használható diszperziós festékekkel <b>HGMIX</b>
FENYES (EN 13300)	Sötét matt
SŰRŰSEG:	1,63 ± 0,02 kg/l
MOSHATOSÁG (EN 13 300)	5. osztály (nem mosható)
PARAÁTHATÓSÁG $s_d$	0,015 m
HIGITAS	vízzel 15%-ig
EU VOC kategória és korlátozások	IIA(a), 30g/l (2010); a termék tartalma: max. 1 g/l
KISZERÉLES	2 l, 5 l, 10 l és 15 l
ELTARTHATÓSÁG	A termék eltarthatósága eredeti csomagolásban, megfelelően tárolva ( +5 °C – +35 °C-on, száraz helyen) a csomagoláson van feltüntetve.

<b>FELHASZNALÁSI UTASÍTÁS</b>	
A FELVÉTEL MÓDJA	henger, ecset, szórás
MUNKAKORÜLMÉNYEK	a festék, a levegő és a felület hőmérséklete legyen legalább +5 °C
SZÁRADÁS (T = + 20 °C, rel. páratartalom 65%)	4–6 óra elteltével száraz és a következő réteg felvihető.
<b>KIADÓSSÁG</b>	elméletileg: 1 l két rétegben 5–7 m <sup>2</sup> A tényleges fogyás a felület nedvszívó képességétől és érdességétől függ.
ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA	vízzel, közvetlenül használat után

### A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felületen ne legyen por, könnyen leváló részecskék és más szennyeződések. Ha a felületen laza régi bevonatot van, távolítsa el. A felületen levő nagy repedéseket és sérüléseket töltsse ki megfelelő ásványi alapú anyaggal. Ha a felületet javítja, ajánlatos megfelelő impregnációszerrel impregnálni. Csak száraz, szilárd felületet fessen.

A penészes vagy algás falfelületeket kezelje **SPEKTRA SANITOL biocid hatóanyaggal**. Miután a fal megszáradt, a penészt dörzsölje le. A festékhez adjon **SPEKTRA penészcímő szert**, mely hosszú időre megakadályozza a mikroorganizmusok szaporodását.

A nikotinfoltokat, beázásokat, kátrány-, alkoholosfilc- és egyéb foltokat utolsó bevonatként fedje **SPEKTRA antinikotin festékkel**. A repedésmentes, egészséges, sima, fényes vagy félfényes zománcfestékkel vagy diszperziós festékkel lefestett felületeket tisztítsa meg 150-es csiszolópapírral.

This document has supplemented and substituted all previous issue



Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.  
A member of the KANSAI PAINT Group. • Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija  
T +386 1 722 40 00 • E deco.coatings@helios.si • www.helios.si



## BEVONÓRENDSZEREK

ALJZAT	A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	IMPREGNÁLÁS	SIMÍTÁS	FEDŐRÉTEG
<b>Új, bevonat nélküli felületek</b> - mészkő-cement vakolatok - gipszkarton lapok  - beton és egyéb nem porózus aljzatok		1x <b>SPEKTRA akrilós impregnálás</b>  1x <b>SPEKTRA mély védelem</b>	2x <b>SPEKTRA beltéri glett</b> (szükség esetén)	2x <b>SPEKTRA Classic Plus</b>
<b>Diszperziós festékekkel festve</b> - több réteg átjárható, nem mosható bevonat  - sima, fényes, mosható bevonatok	tisztítás, laza részecskék eltávolítása, sérült területek javítása  tisztítás, csiszolás	1x <b>SPEKTRA akrilós védelem</b>	2x <b>SPEKTRA beltéri glett</b> (szükség esetén)	

## MEGJEGYZÉSEK ÉS KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁGOK

- A festéket használat előtt jól keverje fel.
- Ha a javasoltnál nagyobb mennyiségű vízzel hígítja, a színes réteg fedőképessége arányosan csökken.
- **HGMIX** – az egyes adagok nyersanyagainak különbsége az árnyalatok kismértékű eltérését okozhatja – ha ugyanabból a színárnyalatból nagyobb mennyiséget használ, lehetőleg ugyanazt az adagot használja.
- A száradási idő alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb páratartalommal hosszabb.

This document has supplemented and substituted all previous issue

